

CONCENTRATED FINISHER

NEUTRALE GECONCENTREERDE KITZEEP VOOR HET AFMESSEN VAN KITVOEGEN



PRODUCTBESCHRIJVING

Concentrated Finisher is een neutraal universeel hulpmiddel bij het nat afmeten van kitvoegen. Concentrated Finisher is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Perfect afwerkresultaat
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride katten

GEBRUIKSAANWIJZING

Concentrated Finisher wordt gebruikt voor het nat afmeten van kitvoegen. Verdun de Finisher tot een oplossing van 1 tot 3% in water (1-3 delen Finisher op 100 delen water). Na het aanbrengen van de kit worden het oppervlak van de voeg en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met verdunde Concentrated Finisher met behulp van een kwast of spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel of ander afwerkgereedschap. Nadat de voeg is gladgestreken, kan men deze afwerken met een met verdunde Concentrated Finisher bevochtigde vinger.

PRODUCT CHARACTERISTICS TABLE

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C
Vorstbestendigheid	tot -15 °C
PH Waarde	7,0-7,5 verdund / 8,0-8,5 onverdund
Soortelijk gewicht	1,03 g/ml

REINIGEN

Na gebruik van Concentrated Finisher wordt geadviseerd om de aanliggende oppervlakken te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van Concentrated Finisher kunnen op gevoelige ondergronden, zoals natuursteen en glas een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur	Doos
31070477	8711595229654	1 liter	Transparant	12 stuks
31070476	8711595229692	5 liter	Transparant	Per stuk

SDS LINK

SDS Link

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.