

WOOD PRIMER BLACK

ZWARTE HECHTINGSVERBETERAAR VOOR HOUT



PRODUCTBESCHRIJVING

Wood Primer Black is een zwart ingekleurd, vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting van elastische lijmen en kitten.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Verbetert de hechting aan hout
- Kan toegepast worden op houten draagconstructies in combinatie met Zwaluw Panelfix
- Blijvend zwart

APPLICATIES

Voorbehandeling van hout.

EIGENSCHAPPEN

- UV- en waterbestendig.
- Goed dekkend.

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergrond: De ondergronden dienen schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Houtvochtigheid maximaal 18%.

Vorbereiding: Gesloten verpakking schudden voor gebruik. Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schone, droge verfrolbak als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten primer niet meer gebruiken. Primerblik direct goed afsluiten. De beste hechting wordt bereikt, wanneer de verlijmingen binnen 6 uur na droging van de primer worden gerealiseerd. Verwerk daarom niet meer primer dan binnen 6 uur volledig kan worden afgewerkt. Vermijd aanraking van de gereinigde en voorgestreekte oppervlakken, aangezien dit de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. Verwerken van de primer en daaropvolgend de afdichting of verlijming bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist, wordt afgeraden.

Aanbrengen: De primer dient aangebracht te worden met de schone kortharige velvet-brush rollers of met een geschikte schone kwast. Voorzie de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. De primer in één laag voldoende dik aanbrengen.

Reinigen: Verse primerresten kunnen direct verwijderd worden van handen, gereedschap en substraat met Universal and Residue Cleaner Wipes. Uitgeharde primer is enkel mechanisch te verwijderen.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.

Droogtijd: Minimale droogtijd 60 minuten.

HOUDBAARHEID

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 9 maanden houdbaar na productie in ongeopende verpakking. Aangebroken verpakking is slechts beperkt houdbaar

TECHNISCHE DATA

Drogestofgehalte	c.a. 65 %
Vlampunt	<21 °C
Soortelijk gewicht	1.03 g/ml

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur	Doos
30627409	8711595229890	1 L blik	Zwart	6 stuks

SDS LINK

[SDS Link](#)

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.